



SUNFOR

## HM-13W 锤纹助剂

HM-13W 是有机改性聚硅氧烷型锤纹剂，用于水性涂料体系能提供很好的锤纹效果。

### 物化参数

成分：有机改性聚硅氧烷

外观：无色粘稠透明溶液

有效份：80%

### 产品特点

- 1、HM-13W 在水性涂料体系作锤纹助剂，能提供优异的锤纹效果；
- 2、在很低的用添加量下就可产生细致的锤纹效果，低添加量下花纹较粗，高添加量下花纹较细。
- 3、应用范围比较广泛。

### 适用范围

可适用于所有水性体系如铝粉漆、烤漆、气干型醇酸漆。

### 使用方法

尽量选用快干树脂，用口径为 2 的喷枪；喷第一枪把气压调大，雾口调匀，出油量调小，以盖底为止；隔几分钟差不多表干时，喷第二枪，气压调大雾化好，出油量调大。

注意：配方不能加流平剂；用快干溶剂，增稠剂要多加；漆的粘度在 150 秒，施工粘度为 80 秒（涂 4 杯）。

### 添加量

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-2%，可在生产的任何阶段加入。

### 包装

25kg/桶

### 储存

产品应储存于阴凉干燥的通风场所，容器保持密闭，远离火源及热辐射。贮存及使用环境温度保持在冰点之上。

**附注：**本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩