



SUNFOR

KH-5600 抗黄变助剂

产品组成 特殊共聚有机物溶液。

物化参数

外观：无色透明液体

密度：0.885 ~ 0.916

折光率(20°C)：1.3500 ~ 1.4500

产品特性

- 1、抑制硝基涂料贮存变黄，增加开罐效果。
- 2、增强涂膜抗氧化性。
- 3、防止涂膜在室外暴露面发生龟裂现象，延长涂膜性能，提高产品的品质。

适用范围

用于硝基类油漆贮存解决黄变难题。

使用方法与添加量

- 1、在溶解硝化棉时加入本品（使用前必须先把抗黄剂摇匀），然后继续搅拌。
- 2、100g 硝化棉加入本品 1 ~ 3g。在硝基漆中加量为漆料总量的 0.3%可保持产品贮存半年或更长时间不黄变或红变的发生。

包装规格

25KG/桶

储存

存放在通风避光温度在 35°C以下，远离热及火源。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩