



SUNFOR

T-20 催干剂

名称：二月桂酸二丁基锡

概述

T-20 (二月桂酸二丁基锡) 是一种沸点很高的有机锡化合物。它在聚氨酯泡沫、涂层、粘附剂及密封胶的制造中用作为催化剂使用。

物化参数

性 质	参数值	性 质	参数值
外 观	油状液体	颜 色	3(加德纳)
锡总含量	约 20%	折射指数	1.4686
酸 数 目	176	蒸 气 压	150u
分解温度	>150℃	粘 稠 度	41-43cps (25℃)
闪 燃 点	235℃ (COC)	比 重	1.05 (25℃)
冰 点	18℃	沸 点	>200℃

产品特性

- 1、纯二月桂酸二丁基锡在室温下呈固态， T-20 是经过特别处理，在 18℃ 以上均呈液体形态。
- 2、应用 T-20 催化剂在硬性聚氨酯制造中效果显著。
- 3、在单独使用氨基催化剂而呈现催化作用不足的应用中，有机金属物如 T-20 催化剂能与氨基催化剂产生一种活性增加的协合效果，因而适用于要求催化作用的硬性泡沫制造。
- 4、即使高密度结构用泡沫、喷涂墙壁绝缘胶及硬性板块等都是高速生产线上制造。
- 5、即使是用水平低至 0.1phr 多元醇基，T-20 在快速凝胶及去粘时间上都表现为一种效率较高的催化剂。

使用范围

可应用于单组分湿气固化聚氨酯涂料，双组分涂料，粘胶剂及密封层。

添加量

对全量：0.05-0.1%。

包装规格

25KG/桶或者 200KG/桶

特别说明：

由于气候变化，T-20 的物理状态可能受到变化，如有任何变化，应把 T-20 加温至常态即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩