



SUNFOR

砂纹蜡 0 系列

SM-5/8/10/13/15/20/27/32/40/45/50/60/75/85/0120.....

0 系列砂纹蜡为粉末状纹理剂，可赋予涂料表面纹理。纹理的性质和效果有赖于涂膜厚度和纹理剂的添加比例。

典型物性

外观	白色超细粉末
密度	1.0g/cm
熔点	160°C

特性与用途

- 1、具有良好的耐热性,可耐热 160°C。
- 2、突出耐溶剂性。
- 3、提供特殊纹理手感和视觉效果。
- 4、可作为功能助剂用于减少摩擦系数。

适用范围

可用于工业漆、装饰漆、木器漆以及油墨体系。

添加量

通常添加 3% 可达到纹理效果，建议添加量为 3~8% 左右，

使用方法

添加量取决于不同纹理效果要求和涂膜厚度，适用于制程后阶段添加，一般中速分散 10-15 分钟，不能研磨或过三辊。

产品编号说明：

- 1、第一个数字为系列号，后面数字为对应型号粒径；
- 2、编号后面根据所带字母不同耐温性能不一样，不带字母为普通砂纹蜡，耐温最高不超过 170°C，从字母 A 开始越靠后耐温性能越好。

储 存

通常放置在干燥室温条件下至少可保存 24 个月。

安 全

须小心操作，避免接触皮肤与眼睛，其它资料请参考物质安全资料表。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩