



SUNFOR

## SR-5585 聚酯树脂

### 主要特性:

SR-5585 弹性树脂为己二酸型聚酯多元醇树脂,可配制柔软性 PU 弹性漆;可自干,手感好,快干,附着力特性优异,耐候性好。

### 使用范围:

特别适用于制作弹性 PU 手感涂料。

### 物化参数:

羟基数:	60 ± 2 (mgKOH/g)
色 数:	≤ 1 <sup>#</sup> (Fe-Co 法)
酸 值:	≤ 8 (mgKOH/g)
粘 度:	11000 ± 2000cps
比 重:	1.12 (25℃)
固 含:	~99%

### 溶解性:

丁 酮	良好
丁 醇	良好
甲基异丁基酮	良好
环乙酮	良好
丙 酮	良好

### 包装规格:

220KG/桶或者 25KG/桶

### 储 存

应置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源。温度低时,可能会发生分层和浑浊,使用前加热至清澈即可。

**附注:** 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息,仅供研发参考使用,不具有任何保证性质,请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址: 广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话: 0769-27287587 33357887

邮箱: smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩