



SUNFOR

## SF-6045 流平剂

SF-6045 流平剂能够通过降低涂料表面张力来提供对润湿困难的底材进行良好底材润湿及良好的防缩孔性能。它具备良好手感和抗划伤性，重涂性影响较小。

### 物化参数

成 分：	聚醚改性硅氧烷
外 观：	无色或微黄色透明液体
有效份：	100%
密 度：	1.05g/cm <sup>3</sup> (20°C)
闪 点：	> 100(°C)

### 产品特点

- 1、通用性能非常广，能够增进表面滑爽性和底材润湿性；
- 2、流平性良好，具有很好的手感，抗划伤性好，哑粉定向能力强；
- 3、还具有优异的相容性，可作抗缩孔助剂使用，不影响重涂。

### 应用范围

适用于所有涂料体系。

### 使用方法及用量：

使用时直接加入，或使用适当溶剂稀释后加入，使用前最好进行梯度试验确定用量。

推荐用量： 配方总量 0.05-1.0%。

### 包装规格：

25KG/桶

### 储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

**附注：** 本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司（TEL:400-867-0037）

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们  
更多精彩