



SUNFOR

Anti-oil 685 水性抗油剂

Anti-oil 685 水性抗油剂可用于解决金属、聚合物及木质底材由于脱膜剂和润滑油等污染引起的涂料表面缩孔问题，提高底材的润湿性，亦可促进涂膜的流平性能。

典型物性

外观	澄清至微浊无色液体
有效成分	改性聚硅氧烷
有效含量	50%
比重	1.01 – 1.03
折射率	1.4041 – 1.4046

应用和特性

- 1.具有降低表面张力的作用，能改善涂料对底材的润湿性，促进涂膜流动；
- 2.具有良好的抗油性、防污染/穴口/针孔等作用；
- 3.提高平滑、平坦、润湿性、抗刮伤的复合型水性抗油剂；
- 4.具有很好的混溶性，可防止漆膜缩孔。

应用范围

可用于全部水溶性涂料体系，工业漆、木器漆、烤漆。

添加量与使用方法

推荐用量为涂料体系全量的 0.05– 0.5% (重量)；可在任何阶段加入。使用前请先试验相容性。

包装规格：

25KG/桶

储 存

应置于阴凉通风处，容器保持紧密，远离热及火源。温度低时，可能会发生分层和浑浊，使用前加热至清澈即可。

附注：本说明书的目的在于提供给用户以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性及添加比例。

东莞市杉木新材料有限公司 (TEL:400-867-0037)

地址：广东东莞市南城街道莞太路南城段 456 号 1 栋 301 室

电话：0769-27287587 33357887

邮箱：smchemie@163.com <http://www.shanmuhuagong.com>



关注我们
更多精彩